

Ausschreibungstext:

----- m³ Vegetationstragschicht aus HYGROMIX®-Pflanzsubstrat TG

für die anspruchsvolle Bepflanzung von Tiefgaragen
nicht blasbares strukturstabiles Substrat für bodenferne
Intensivbegrünung liefern und in ein- oder mehrschichtiger
Bauweise herstellen.

| | |
|---|-------------------------------|
| Schichthöhe im fertig verdichteten Zustand: | ----- cm |
| Setzung für Einbau und Transport: | ca. 20 % |
| Schütt- und Abrechnungsgewicht ab Werk, gemäß DIN 52110: | 0,75 - 0,85 to/m ³ |
| Vol.-Gew. bei max. Wasserkapazität: | 1,46 - 1,60 to/m ³ |
| Gesamtporenvolumen: | 60 - 66 Vol. % |
| max. Wasserkapazität: | 56 - 58 Vol. % |
| wasserlösliche Salze: | 0,80 - 1,40 g |
| organische Substanz: | 3,60 - 12,00 M % |
| pH-Wert: | 7,20 - 8,40 |
| | ----- €/m ³ |

Alle tatsächlichen Analysewerte müssen die FLL- Kenn-
werte 2002 erfüllen. Alle Angaben sind zur Prüfung der
Materialgleichwertigkeit durch ein Prüfzeugnis eines
unabhängigen Prüfinstituts zu belegen. Die Abrechnung
erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT® Spezialbaustoffe GmbH
Roßdörfer Straße 90
64409 Messel
Tel.: 06159/7099-0
Fax: 06159/7099-30