

Ausschreibungstext:

----- m² Vegetationstragschicht aus HYGROMIX®-Silomischung M

strukturstabiles Substrat für bodenferne Extensivbe-
grünung liefern und als kombinierte Drän-Vegetations-
tragschicht in einschichtiger Bauweise herstellen.

Schichthöhe fertig verdichteten Zustand:	----- cm
Setzung für Einbau und Transport:	ca. 15 %
Schütt- und Abrechnungsgewicht ab Werk, gemäß DIN 52110:	0,85 - 0,90 to/m ³
Vol.-Gew. bei max. Wasserkapazität:	1,31 - 1,43 to/m ³
Gesamporenvolumen:	27 - 43 Vol. %
max. Wasserkapazität:	55 - 68 Vol. %
wasserlösliche Salze (Gipsextrakt):	0,60 - 2,70 g
organische Substanz:	< 4,00 M %
pH-Wert:	6,80 - 8,10
	----- €/m ³

Alle tatsächlichen Analysewerte müssen die FLL- Kenn-
werte 2002 erfüllen und das Gütezeichen RAL GZ 253/3
besitzen. Alle Angaben sind zur Prüfung der Material-
gleichwertigkeit durch ein Prüfzeugnis eines unabhäangi-
gen Prüfinstituts zu belegen. Die Abrechnung erfolgt per
Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT® Spezialbaustoffe GmbH
Roßdörfer Straße 90
64409 Messel
Tel.: 06159/7099-0
Fax: 06159/7099-30